

CREST

Premium Tile & Stone Installation Products



FORMULA DE ALTA TECNOLOGÍA Aditivo Líquido con Polímeros para Morteros

Beneficios del Producto

- Excelente para mejorar el desempeño de los morteros CREST
- Incrementa la resistencia contra agua para los morteros adhesivos y emboquilladores
- Incrementa la adhesión de morteros base cemento.
- Mejora el color de los emboquilladores
- Excelente sellador primer para Auto-nivelantes
- Protección anti bacterial
- Mejora la durabilidad ante congelación / descongelación
- Bajo olor
- Mejora la flexibilidad
- Inhibe la eflorescencia

Tipos de Recubrimientos Adecuados:

- Concreto
- Losas de cemento
- Tableros de cemento
- Ladrillos
- Terrazo
- Uso apropiado para pisos de cerámica o piedra.

Composición

ADICREST MP-PLUS™ es un aditivo acrílico de látex, formulado con agua y polímeros orgánicos.

Limitaciones del Producto

- Instalar a temperaturas de entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C)
- No utilizar sobre sustratos inestables como el piso de madera, tableros OSB (Oriented Strand Board), sustratos con asbestos o metal. Vea "Sustratos a utilizar" en la sección de arriba.
- No pegar directamente sobre madera, madera contrachapada, amortiguadores o piso de vinyl de esponja, metal, fibra de vidrio y parquet.
- Si la aplicación se está llevando a cabo sobre piso de madera contrachapada, la instalación requiere (acabados de piso, carga, uso y/o deflexión) el uso de una malla metálica de listón o diamante (Especifica los requerimientos de la ASTM C847).
- No utilizar para instalaciones sujetas a la inmersión de agua prolongada o áreas expuestas a humedad permanente.
- No se recomienda para áreas sujetas a severas condiciones de congelamiento/descongelamiento.
- No instalar sobre sustratos de metal.

ADICREST MP-PLUS

ADICREST MP-PLUS™ es un aditivo acrílico de látex hecho especialmente para mezclar con morteros adhesivos o emboquilladores adicional al agua, para incrementar la resistencia de la adherencia y el desempeño de morteros base cemento, mejora la resistencia contra el agua y el impacto por compresión.

ADICREST MP-Plus puede ser utilizado como un sellador primer para los auto-nivelantes.

Presentaciones

- Bote de Galón (3.78 lt)
- Bote de 32 fl. Oz. (946 ml)

Preparación de la superficie

Antes de usar ADICREST MP-PLUS™ es necesario limpiar la superficie, debe de estar seca y libre de aceites, ceras, grasas, selladores, acabados, pinturas o cualquier tipo de impureza.

Procedimientos de mezclado

ADICREST MP-PLUS™ es un producto listo para usarse, abra fácilmente y reemplace el agua recomendada en las instrucciones de ADICREST MP-PLUS™.

Mezclar a mano o con un mezclador a baja velocidad (150-200 rpm). Mezclar a fondo hasta que se forme una masa suave y libre de grumos. Dejar reposar el mortero entre 5-10 minutos. Vuelva a mezclar y estará listo para usar.

Si utiliza BOQUICREST™ deberá mezclar en proporción de ¼ por cada bolsa de 22 lb (10 kg). Es importante revolver la mezcla cada vez que se aplique.

Nota. No añada más aditivo o agua una vez que la mezcla esté preparada, de lo contrario las propiedades del ADICREST MP-PLUS™ podrán verse afectadas.

Limpeza del equipo

Limpie las herramientas y sus manos con jabón y agua inmediatamente después del uso.

Almacenaje

Almacene en un área fresca y seca.

Protección

Puede ser dañino o fatal si se ingiere. Puede irritar los ojos y la piel. Este producto es un combustible y contiene destilado de petróleo. Use en áreas ventiladas. Use máscaras de vapor, guantes, lentes y ropa apropiada. Evite la exposición de vapores de alta concentración.

Limpie sus manos después de usar, evite el contacto en los ojos, o contacto prolongado en la piel, si hay contacto en los ojos, limpie con agua durante 15 minutos y consulte a un médico de inmediato.

Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas hasta que el producto este completamente seco, Mantenga el producto cerrado correctamente y en su empaque original.

Antes de utilizar el producto lea atentamente las precauciones en la información técnica.

Procedimiento de emergencia y Primeros Auxilios.

Si se ingiere:

No induzca al vomito. Tome agua y llame a un médico inmediatamente.

Contacto con la piel y ojos:

Limpie con agua por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su doctor.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por las pérdidas o daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva acabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Resumen de Tabla Técnica

Empaques:	Botes de 1 Gal. (3.78 lt.) y 32 fl. Oz. (946 ml)
Aroma:	Bajo olor
Color:	Blanco
Tiempo de almacenaje:	12 meses en un área seca y fresca, en el empaque original sin ser abierto.
Vida en cubeta:	50 a 60 Minutos
Uso:	Interior y Exterior

*Los valores pueden variar dependiendo del tamaño, nivel de sustrato, condiciones y método de instalación.

Especificaciones de la ANSI

Método de evaluación	Requerimiento	Resultados
Fuerza de compresión	ATSM C109	20 – 25% Incrementó
Fuerza de tensión	ASTM C307	25 -30 % Incrementó
Fuerza de adhesión		30-35 % Incrementó
Mejora del color		25 % Incrementó
Absorción del agua		5 % Disminuyo

Nota:

El promedio de los valores obtenidos son a 73°F ± 4°F y con una humedad relativa de 50 ± 5%. El desempeño puede variar dependiendo de la forma y tamaño de la llana al usar en la nivelación del sustrato.